

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

205759 DRP/WD/PU/WO/180



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
IW 00044 IW 
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

Badany parametr / Tested parameter	Jednostka / Unit	Wielkość uzyskana / Obtained parameter	Nr normy / No. of standard
Skład surowcowy/ Composition:		100% PES	PN-P 04604
Szerokość / Width:	cm	180 ± 3 cm	PN EN 1773
Masa / Weight	m ²	235 ±12 g/m ²	PN-ISO 3801
Liczba nitów osnowy (na 10 cm) / Quantity threads warp (per 10 cm)		342	PN-EN 1049-2
Liczba nitów wątku (na 10 cm) / Quantity threads thread (per 10 cm)		206	PN-EN 1049-2
Siła zrywająca (osnowa) / Tensile strength (warp)	(N)	2114	PN EN ISO 13934-1
Siła zrywająca (wątek) / Tensile strength (thread)	(N)	834	PN EN ISO 13934-1
Wydłużenie przy zrywaniu (osnowa) / Elongation at break (warp)	%	29	PN EN ISO 13934-1
Wydłużenie przy zrywaniu (wątek) / Elongation at break (thread)	%	23	PN-EN ISO 13937-2
Wytrzymałość przy rozdzielaniu (osnowa) / Tear strength (warp)	(N)	60	PN-EN ISO 13937-2
Wytrzymałość przy rozdzielaniu (wątek) / Tear strength (thread)	(N)	40	PN-EN ISO 13937-2
Wodoodporność / Water repellent	stopień / grad	≥ 3	PN EN ISO 4920
Wodoszczelność / Water resistant	hPa	≥ 50	PN EN ISO 811
Odporność wybarwień na światło / Stain resistance due to light	stopień / grad	7-8	PN-EN ISO 105-B04
Wskaźnik UPF / UV protection of UPF	stopień / grad	> 50	PN-EN 13758-1+A1:2007

Właściwości powleczenia PU / Properties of the PU coating

Trwałość na szeroki zakres temperatur (-40°C do +70°C) / Durability for a wide range of temperatures (-40°C to + 70°C)

Powleczenie nie pęka, nie kruszy się / The coating does not crack, does not crumble

Zapewnia trwałą powłokę wodoszczelną / Provides a durable waterproof coating

Wyższe parametry wodoszczelności / Higher parameters of water resistance

Powłoka pozostaje elastyczna również przy bardzo niskich temperaturach /
The coating remains flexible even at very low temperatures

Powleczenie ma dobrą odporność na ścieranie i na hydrolizę / The coating has good abrasion resistance and hydrolysis resistance

Powleczenie PU jest szczególnie polecane do powleceń przeznaczonych na outdoor /
PU coating is especially recommended for outdoor coatings

Sposób czyszczenia / Cleaning method:

				
NIE PRASOWAĆ DO NOT IRON	NIE CHLOROWAĆ DO NOT BLEACH	TYLKO PRANIE RĘCZNE HAND WASH	NIE CZYSZCZĆ CHEMICZNIE DO NOT DRY CLEAN	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY