

## TECHNISCHE PARAMETER DES GEWIRKES COPACABANA FR

TECHNISCHE DATEN		
BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG
Art des Materials	GEWEBT PES 100%	PN-P 04604
Bezeichnung des Materials	<b>COPACABANA</b> 206644 WO/WD/OG	
Masse der Oberfläche (g/m <sup>2</sup> )	179 ± 9	PN-EN ISO 3801
Dicke (mm)	0,21 mm	PN-EN ISO 5084
Breite (cm)	160 / 320	PN-EN 1773
Bruchkraft (N) (Längsrichtung)	1680	PN-EN ISO 13934-1
Reißkraft (N) (Querrichtung)	1366	PN-EN ISO 13934-1
Bruchdehnung (%) (Längsrichtung)	27	PN-EN ISO 13934-1
Bruchdehnung (%) (Querrichtung)	26	PN-EN ISO 13934-1
Abrisskraft (N) (Längsrichtung)	99	PN-EN ISO 13937-2
Abrisskraft (N) (Querrichtung)	95	PN-EN ISO 13937-2
Lichtdurchlässigkeitskoeffizient	(45 ± 5)%	ANSI PH2.19, 19, ISO 5/2
Feuerschutzklasse	B1	DIN 4102-1-B1
Beschichtung	acryl	
Standardrollenlänge	100 m	



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,  
Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o.  
ul. Jedwabnicza 1  
62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100  
fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl  
miranda@miranda.pl

LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN  
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001

DRUCK DATEN		
DRUCK ART	DRUCK ART	DRUCK ART
UV-Druck	JA	Auf der acrylbeschichteten Seite
LATEX-Druck	GEEIGNET	Latexdruck ist auf der beschichteten Seite zulässig. Es sollten Tests durchgeführt werden, um die Medienkompatibilität mit der Maschine und den Verbrauchsmaterialien zu überprüfen.
TRANSFER-SUBLIMATION	GEEIGNET	Transfersublimationsdruck ist auf der unbeschichteten Seite zulässig. Es sollten Tests durchgeführt werden, um die optimale Temperatur zu ermitteln, damit das Material nicht am Kalender haften bleibt. Außerdem sollte die Medienkompatibilität mit der Maschine und den Verbrauchsmaterialien überprüft werden.

Die angegebenen technischen Werte sind Durchschnittswerte mit einer Toleranz von +/- 5% und sind das Ergebnis von Labortests oder technischen Berechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen/Vorschriften. Unsere Produkte werden ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und unterliegen daher einer ständigen Weiterentwicklung. Miranda Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit zu ändern, und es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob die von ihm verwendeten Daten aktuell sind. Der Kunde ist für die korrekte Verwendung des Stoffes entsprechend seinem Verwendungszweck verantwortlich. Miranda Sp. z o.o. haftet nicht für Fehler, die sich aus der Montage, der Inbetriebnahme und der Verwendung des gelieferten Mediums ergeben, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck und der empfohlenen Druckart entsprechen.



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022, Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o. | tel.: +48 63 28 00 100  
 ul. Jedwabnicza 1 | fax: +48 63 28 00 111  
 62-700 Turek

www.miranda.pl | LUBAWAGROUP  
 miranda@miranda.pl

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS  
 KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN  
 mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001