

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MAILLE COPACABANA FR

PARAMÈTRES TECHNIQUES		
DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION
Type du tissu	Polyester	PN-P 04604
Nom du tissu	<b>COPACABANA</b> 206644 WO/WD/OG	
Poids (g/m <sup>2</sup> )	179 ± 9	PN-EN ISO 3801
Épaisseur (mm)	0,21 mm	PN-EN ISO 5084
Laize (cm)	160 / 320	PN-EN 1773
Force de rupture (N) (direction chaîne - MD)	1680	PN-EN ISO 13934-1
Force de rupture (N) (direction trame - CD)	1366	PN-EN ISO 13934-1
Allongement à la rupture (%) (direction chaîne - MD)	27	PN-EN ISO 13934-1
Allongement à la rupture (%) (direction trame - CD)	26	PN-EN ISO 13934-1
Force de déchirure (N) (direction chaîne - MD)	99	PN-EN ISO 13937-2
Force de déchirure (N) (direction trame - CD)	95	PN-EN ISO 13937-2
Le coefficient de diffusion de la lumière	(45 ± 5)%	ANSI PH2.19, 19, ISO 5/2
Classement de résistance au feu	B1	DIN 4102-1-B1
Finition	acrylique	
Longueur standard de rouleau	100 m	



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,  
Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o. | tel.: +48 63 28 00 100  
ul. Jedwabnicza 1 | fax: +48 63 28 00 111  
62-700 Turek

www.miranda.pl | LUBAWAGROUP  
miranda@miranda.pl

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN  
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001

PARAMÈTRES D'IMPRESSIÒN		
TYPE D'IMPRESSIÒN	TYPE D'IMPRESSIÒN	TYPE D'IMPRESSIÒN
l'impression UV	OUI	Sur le côté enduit d'acrylique
l'impression Latex	POSSIBLE	L'impression latex est autorisée sur le côté enduit. Il faut toujours vérifier et tester la compatibilité du matériel d'impression, du support d'impression, et la qualité des encres utilisées.
l'impression sublimation par transfer	POSSIBLE	Sublimation par transfer est autorisée sur le côté non enduit. Il est crucial de vérifier et d'ajuster la température pour éviter qu'un matériau ne colle à la calandre. Il faut toujours vérifier et tester la compatibilité du matériel d'impression, du support d'impression et la qualité des encres utilisées.

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont le résultat d'essais en laboratoire ou de calculs techniques conformes aux normes/réglementations en vigueur. Nos produits sont constamment adaptés aux besoins du marché et constituent donc sujets à une évolution constante. Miranda Sp.z.o.o. se réserve le droit de modifier ces données à tout moment, et il est à la charge du client de vérifier si les données utilisées sont à jour. Le client est responsable de la bonne utilisation du tissu conformément à sa destination. Miranda Sp.z.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs résultant de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation du support livré contraire à sa destination et au type d'impression recommandé.



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,  
Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o.: tel.: +48 63 28 00 100  
ul. Jedwabnicza 1 fax: +48 63 28 00 111  
62-700 Turek

www.miranda.pl | LUBAWAGROUP  
miranda@miranda.pl

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN  
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001