

13/

## TECHNISCHE DATEN DES GEWEBES DINGO WD2

/4/		A
TECHNISCHE DATEN		
BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATION	NORM (//
Art des Materials	GEWEBE PES 100%	PN-P 04604
Bezeichnung des Materials	<b>DINGO WD2</b> 205396 WO/WD2/BC/T	
Masse der Oberfläche (g/m2)	189±9	PN-EN ISO 3801
Dicke (mm)	0,30 mm	PN-EN ISO 5084
Breite (cm)	162, 212	PN-EN 1773
Bruchkraft (N) (Längsrichtung)	≥ 1300	PN-EN ISO 13934-1
Reißkraft (N) (Querrichtung)	≥ 800	PN-EN ISO 13934-1
Abrisskraft (N) (Längsrichtung)	≥40	PN-EN ISO 13937-2
Abrisskraft (N) (Querrichtung)	≥ 40	PN-EN ISO 13937-2
Brandklassifizierung	-	
Luftdurchlässigkeit	-	PN-EN ISO 9237
UV-Beständigkeit UPF-Wert (Grad)	20	PN-EN 13758-1
1112	DRUCK DATEN	.00
DRUCK ART	ZWECK	BEMERKUNGEN
SUBLIMATION TRANSFER	JA	- Let

Die angegebenen technischen Werte sind Durchschnittswerte mit einer Toleranz von +/- 5% und sind das Ergebnis von Labortests oder technischen Berechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen/Vorschriften. Unsere Produkte werden ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und unterliegen daher einer ständigen Weiterentwicklung. Miranda Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit zu ändern, und es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob die von ihm verwendeten Daten aktuell sind. Der Kunde ist für die korrekte Verwendung des Stoffes entsprechend seinem Verwendungszweck verantwortlich. Miranda Sp. z o.o. haftet nicht für Fehler, die sich aus der Montage, der Inbetriebnahme und der Verwendung des gelieferten Mediums ergeben, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck und der empfohlenen Druckart entsprechen.











Miranda Sp. z o.o. ul. Jedwabnicza 1 62-700 Turek tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP