

48

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TISSU FOX WD

PARAMÈTRES TECHNIQUES		
DESCRIPTION	SPÉCIFICATION	NORME
Type du tissu	Polyester	PN-P 04604
Nom du tissu	FOX WD 206057 WO/WD/T	
Poids (g/m2)	205±10	PN-EN ISO 3801
Épaisseur (mm)	0,40 mm	PN-EN ISO 5084
Laize (cm)	160, 180, 200, 220, 245	PN-EN 1773
Force de rupture (N) (direction chaîne - MD)	≥ 1300	PN-EN ISO 13934-1
Force de rupture (N) (direction trame - CD)	≥ 1150	PN-EN ISO 13934-1
Force de déchirure (N) (direction chaîne - MD)	≥ 45	PN-EN ISO 13937-2
Force de déchirure (N) (direction trame - CD)	≥ 35	PN-EN ISO 13937-2
Classement de résistance au feu		+
Perméabilité à l'air (m³/m²/h à 200 Pa)		PN-EN ISO 9237
		0

PARAMÈTRES D'IMPRESSION			
TYPE D'IMPRESSION	DESTINATION	REMARQUES	
Impression SUBLIMATION THERMIQUE	ORI	- 11	

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont le résultat d'essais en laboratoire ou de calculs techniques conformes aux normes/réglementations en vigueur. Nos produits sont constamment adaptés aux besoins du marché et constituent donc sujets à une évolution constante. Miranda Sp.z.o. o. se réserve le droit de modifier ces données à tout moment, et il est à la charge du client de vérifier si les données utilisées sont à jour. Le client est responsable de la bonne utilisation du tissu conformément à sa destination. Miranda Sp.z.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs résultant de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation du support livré contraire à sa destination et au type d'impression recommandé.











Miranda Sp. z o.o. ul. Jedwabnicza 1 62-700 Turek tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001