

TECHNISCHE DATEN DES GEWEBES IBIS 250

		A. Carrier and A. Car
TECHNISCHE DATEN		
BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATION	NORM
Art des Materials	GEWEBE PES 100%	PN-P 04604
Bezeichnung des Materials	IBIS 250 206561 WO/WD2/T	
Masse der Oberfläche (g/m2)	240±12	PN-EN ISO 3801
Dicke (mm)	0,30 mm	PN-EN ISO 5084
Breite (cm)	250	PN-EN 1773
Bruchkraft (N) (Längsrichtung)	≥ 1400	PN-EN ISO 13934-1
Reißkraft (N) (Querrichtung)	≥ 1200	PN-EN ISO 13934-1
Abrisskraft (N) (Längsrichtung)	≥⁄35	PN-EN ISO 13937-2
Abrisskraft (N) (Querrichtung)	≥ 40	PN-EN ISO 13937-2
Brandklassifizierung	-	
Luftdurchlässigkeit (m3/m2/h bei 200 Pa)		PN-EN ISO 9237
Polyurethan	Beschichtung	13











Miranda Sp. z o.o. ul. Jedwabnicza 1 62-700 Turek tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769 Kapirał zakładowy: 8 824 200 PLN mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001



DRUCK DATEN		
DRUCK ART	ZWECK	BEMERKUNGEN
SUBLIMATION TRANSFER	JA	
UV	JA NITE	 - UV-Druck auf der beschichteten Seite, - Schrumpfung über die Rolle 0-2 mm, Schrumpfung über die Bahn 0-2 mm, - Schneiden - kaltes Messer, - Materialschnitt - max. 5 mm, - Nähen - MATIC / Steppstich, - Verpackung: Rolle auf Schlauch

Die angegebenen technischen Werte sind Durchschnittswerte mit einer Toleranz von +/- 5% und sind das Ergebnis von Labortests oder technischen Berechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen/Vorschriften. Unsere Produkte werden ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und unterliegen daher einer ständigen Weiterentwicklung. Miranda Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit zu ändern, und es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob die von ihm verwendeten Daten aktuell sind. Der Kunde ist für die korrekte Verwendung des Stoffes entsprechend seinem Verwendungszweck verantwortlich. Miranda Sp. z o.o. haftet nicht für Fehler, die sich aus der Montage, der Inbetriebnahme und der Verwendung des gelieferten Mediums ergeben, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck und der empfohlenen Druckart entsprechen.











Miranda Sp. z o.o. tel.: +48 63 28 00 100 ul. Jedwabnicza 1 62-700 Turek

fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP

znaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS adowy: 8 824 200 PLN KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kar mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001