

18

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TISSU LIGHT 1

RES TECHNIQUES CIFICATION	NORME
CIFICATION	NORME
1	
Polyester	PN-P 04604
	Lat.
167±8	PN-EN ISO 3801
0,30 mm	PN-EN ISO 5084
0, 250, 320	PN-EN 1773
≥ 1100	PN-EN ISO 13934-1
≥ 1300	PN-EN ISO 13934-1
≥ 40	PN-EN ISO 13937-2
≥ 35	PN-EN ISO 13937-2
-	PN-EN ISO 9237
֡	0,30 mm 0, 250, 320 ≥ 1100 ≥ 1300 ≥ 40

PARAMÈTRES D'IMPRESSION		
TYPE D'IMPRESSION	DESTINATION	REMARQUES
Impression SUBLIMATION DIRECTE	ίουι	- 1

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont le résultat d'essais en laboratoire ou de calculs techniques conformes aux normes/réglementations en vigueur. Nos produits sont constamment adaptés aux besoins du marché et constituent donc sujets à une évolution constante. Miranda Sp.z.o. o. se réserve le droit de modifier ces données à tout moment, et il est à la charge du client de vérifier si les données utilisées sont à jour. Le client est responsable de la bonne utilisation du tissu conformément à sa destination. Miranda Sp.z.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs résultant de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation du support livré contraire à sa destination et au type d'impression recommandé.











Miranda Sp. z o.o. tel.: +48 6 ul. Jedwabnicza 1 fax: +48 6 62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001