

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MAILLE MESH 115 DS FR

PARAMÈTRES TECHNIQUES		
DESCRIPTION	SPÉCIFICATION	NORME
Type du tissu	100% Maille Polyester	PN-P 04604
Nom du tissu	MESH 115 DS FR 101587 BC/WPL D/OG	
Poids (g/m2)	115±7	PN-EN ISO 3801
Épaisseur (mm)	0,30 mm	PN-EN ISO 5084
Laize (cm)	105, 160, 320	PN-EN 1773
Force de rupture ( <b>N</b> ) (direction chaîne - MD)	≥ 200	PN-EN ISO 13934-1
Force de rupture ( <b>N</b> ) (direction trame - CD)	≥ 280	PN-EN ISO 13934-1
Force de déchirure (N) (direction chaîne - MD)	≥ 15	PN-EN ISO 13937-2
Force de déchirure ( <b>N</b> ) (direction trame - CD)	≥ 15	PN-EN ISO 13937-2
Classement de résistance au feu	B1, M1	1127
Perméabilité à l'air (m³/m²/h à 200 Pa)	~ 13000	PN-EN ISO 9237

PARAMÈTRES D'IMPRESSION		
TYPE D'IMPRESSION	DESTINATION	REMARQUES
Impression SUBLIMATION DIRECTE	ωσυ	- 1

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont le résultat d'essais en laboratoire ou de calculs techniques conformes aux normes/réglementations en vigueur. Nos produits sont constamment adaptés aux besoins du marché et constituent donc sujets à une évolution constante. Miranda Sp.z.o. o. se réserve le droit de modifier ces données à tout moment, et il est à la charge du client de vérifier si les données utilisées sont à jour. Le client est responsable de la bonne utilisation du tissu conformément à sa destination. Miranda Sp.z.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs résultant de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation du support livré contraire à sa destination et au type d'impression recommandé.













Miranda Sp. z o.o. ul. Jedwabnicza 1 62-700 Turek tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP