

TECHNICAL PARAMETERS OF AURORA FABRIC

TECHNICAL SPECIFICATION		
DESCRIPTION	SPECIFICATION	STANDARD
Product type	Knitted	
Composition	PES 100%	PN-P 04604
Material name and No.	AURORA 101759 BC/WPL D/OG	
Weight (g/m ²)	160±10	PN-EN ISO 3801
Thickness (mm)	0,50 mm	PN-EN ISO 5084
Width available (cm)	105, 160, 320	PN-EN 1773
Tensile strength (N) (warp direction)	≥ 700	PN-EN ISO 13934-1
Tensile strength (N) (weft direction)	≥ 500	PN-EN ISO 13934-1
Tear strength (N) (warp direction)	≥ 30	PN-EN ISO 13937-2
Tear strength (N) (weft direction)	≥ 15	PN-EN ISO 13937-2
Fire- repellent class	B1	
Air permeability (m ³ /m ² /h with 200 Pa)	~ 15000	PN-EN ISO 9237



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,
Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022



Certyfikat nr W-91/9/2020



Miranda Sp. z o.o. tel.: +48 63 28 00 100
ul. Jedwabnicza 1 fax: +48 63 28 00 111
62-700 Turek

www.miranda.pl | LUBAWAGROUP
miranda@miranda.pl

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001

