

PARAMETRY TECHNICZNE DZIANINY SATIN 140

PARAMETRY TECHNICZNE		
OPIS	SPECYFIKACJA	NORMA
Rodzaj materiału	Dzianina poliestrowa	PN-P 04604
Nazwa materiału	SATIN 140 101425 AN/BC/T	
Masa powierzchniowa (g/m ²)	143±9	PN-EN ISO 3801
Grubość (mm)	-	PN-EN ISO 5084
Szerokość (cm)	105, 160, 320	PN-EN 1773
Siła zrywająca (N) (kierunek wzdłużny)	≥ 300	PN-EN ISO 13934-1
Siła zrywająca (N) (kierunek poprzeczny)	≥ 900	PN-EN ISO 13934-1
Siła rozdzielająca (N) (kierunek wzdłużny)	≥ 10	PN-EN ISO 13937-2
Siła rozdzielająca (N) (kierunek poprzeczny)	≥ 23	PN-EN ISO 13937-2
Klasyfikacja ogniowa	-	
Przepuszczalność powietrza (m ³ /m ² /h przy 200 Pa)	-	PN-EN ISO 9237

PARAMETRY DRUKU		
RODZAJ DRUKU	PRZEZNACZENIE	UWAGI
Druk SUBLIMACYJNY TRANSFEROWY	TAK	-

Podane wartości techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/- 5% i są wynikiem badań laboratoryjnych lub obliczeń technicznych zgodnie z obowiązującymi normami/przepisami. Nasze produkty są stale dostosowywane do potrzeb rynku i w związku z tym podlegają ciągłej ewolucji. Miranda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych danych w dowolnym momencie, a obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy dane z których korzysta są aktualne. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie tkaniny zgodnie z jej przeznaczeniem. Miranda Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy wynikające z montażu, uruchomienia i użytkowania dostarczonego nośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem i rodzajem zalecanego druku.



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,
Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022



Certyfikat nr W-91/9/2020



Miranda Sp. z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100
fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl
miranda@miranda.pl

LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001