

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TISSU REC 3

PARAMÈTRES TECHNIQUES		
DESCRIPTION	SPÉCIFICATION	NORME
Type du tissu	Polyester recyclé	PN-P 04604
Nom du tissu	REC 3 206491 AN/T	
Poids (g/m ²)	189±9	PN-EN ISO 3801
Épaisseur (mm)	0,45 mm	PN-EN ISO 5084
Laize (cm)	160	PN-EN 1773
Force de rupture (N) (direction chaîne - MD)	≥ 1100	PN-EN ISO 13934-1
Force de rupture (N) (direction trame - CD)	≥ 1200	PN-EN ISO 13934-1
Force de déchirure (N) (direction chaîne - MD)	≥ 25	PN-EN ISO 13937-2
Force de déchirure (N) (direction trame - CD)	≥ 30	PN-EN ISO 13937-2
Classement de résistance au feu	-	

PARAMÈTRES D'IMPRESSION		
TYPE D'IMPRESSION	DESTINATION	REMARQUES
Impression SUBLIMATION THERMIQUE	OUI	-

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont le résultat d'essais en laboratoire ou de calculs techniques conformes aux normes/réglementations en vigueur. Nos produits sont constamment adaptés aux besoins du marché et constituent donc sujets à une évolution constante. Miranda Sp.z.o.o. se réserve le droit de modifier ces données à tout moment, et il est à la charge du client de vérifier si les données utilisées sont à jour. Le client est responsable de la bonne utilisation du tissu conformément à sa destination. Miranda Sp.z.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs résultant de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation du support livré contraire à sa destination et au type d'impression recommandé.



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,
Certyfikat nr 582/B/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100
fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl
miranda@miranda.pl

LUBAWA GROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001