

## TECHNISCHE DATEN DES GEWEBES ATENA 160

TECHNISCHE PARAMETER		
BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATION	NORM
Art des Materials	GEWEBE PES 100%	PN-P 04604
Bezeichnung des Materials	<b>ATENA 160</b> 205019 AN/BC/T	
Masse der Oberfläche (g/m <sup>2</sup> )	158±8	PN-EN ISO 3801
Dicke (mm)	0,30 mm	PN-EN ISO 5084
Breite (cm)	160	PN-EN 1773
Bruchkraft (N) (Längsrichtung)	≥ 1300	PN-EN ISO 13934-1
Reißkraft (N) (Querrichtung)	≥ 1300	PN-EN ISO 13934-1
Abrisskraft (N) (Längsrichtung)	≥ 30	PN-EN ISO 13937-2
Abrisskraft (N) (Querrichtung)	≥ 30	PN-EN ISO 13937-2
Brandklassifizierung	-	
Luftdurchlässigkeit	-	PN-EN ISO 9237

DRUCK PARAMETER		
DRUCK ART	ZWECK	BEMERKUNGEN
SUBLIMATION ÜBERTRAGUNG	JA	-

Die angegebenen technischen Werte sind Durchschnittswerte mit einer Toleranz von +/- 5% und sind das Ergebnis von Labortests oder technischen Berechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen/Vorschriften. Unsere Produkte werden ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und unterliegen daher einer ständigen Weiterentwicklung. Miranda Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit zu ändern, und es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob die von ihm verwendeten Daten aktuell sind. Der Kunde ist für die korrekte Verwendung des Stoffes entsprechend seinem Verwendungszweck verantwortlich. Miranda Sp. z o.o. haftet nicht für Fehler, die sich aus der Montage, der Inbetriebnahme und der Verwendung des gelieferten Mediums ergeben, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck und der empfohlenen Druckart entsprechen.



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/E/2022,  
Certyfikat nr 582/BB/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o. tel.: +48 63 28 00 100  
ul. Jedwabnicza 1 fax: +48 63 28 00 111  
62-700 Turek

www.miranda.pl | LUBAWAGROUP  
miranda@miranda.pl

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN  
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001