

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MAILLE **BLACK SHIELD FR**

PARAMÈTRES TECHNIQUES		
DESCRIPTION	SPÉCIFICATION	NORME
Type du tissu	Maille 100% Polyester	PN-P 04604
Nom du tissu	BLACK SHIELD FR 101782 WPL/OG/LAM2/T	
Poids (g/m2)	274 ± 14	PN-EN ISO 3801
Épaisseur (mm)	0,52 mm	PN-EN ISO 5084
Laize (cm)	160 / 320	PN-EN 1773
Force de rupture (N) (direction chaîne - MD)	459	PN-EN ISO 13934-1
Force de rupture (N) (direction trame - CD)	650	PN-EN ISO 13934-1
Allongement à la rupture (%) (direction chaîne - MD)	76	PN-EN ISO 13934-1
Allongement à la rupture (%) (direction trame - CD)	89	PN-EN ISO 13934-1
Force de déchirure (N) (direction chaîne - MD)	27	PN-EN ISO 13937-2
Force de déchirure (N) (direction trame - CD)	27	PN-EN ISO 13937-2
Rétrécissement	≤ 2% inférieur 200°C, 45 s	
Classement de résistance au feu	B1	DIN 4102-1-B1
Température de fixation recommandée	190°C - 210°C, 1-2 min.	
Température de transfert recommandée	190°C - 210°C, 1-2 min.	
Température de jaunissement	ΔE < 1,5, lorsque la température de chauffage ≥ 210°C	
Longueur standard de rouleau	50 m	



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/L/2022,
Certyfikat nr 582/B/2022, Certyfikat nr 582/A/2022

Certyfikat nr W-91/9/2020

Miranda Sp. z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100
fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl
miranda@miranda.pl

LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Poznań, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089763; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
mBank S.A. 71 1140 1993.0000 5315 4000 1001

PARAMÈTRES D'IMPRESSION		
TYPE D'IMPRESSION	DESTINATION	REMARQUES
Impression SUBLIMATION DIRECTE	OUI	-
Impression SUBLIMATION PAR TRANSFER	OUI	-

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont le résultat d'essais en laboratoire ou de calculs techniques conformes aux normes/réglementations en vigueur. Nos produits sont constamment adaptés aux besoins du marché et constituent donc sujets à une évolution constante. Miranda Sp.z.o.o. se réserve le droit de modifier ces données à tout moment, et il est à la charge du client de vérifier si les données utilisées sont à jour. Le client est responsable de la bonne utilisation du tissu conformément à sa destination. Miranda Sp.z.o.o. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs résultant de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation du support livré contraire à sa destination et au type d'impression recommandé.



Certyfikat nr 582/S/2022, Certyfikat nr 582/I/2022,
Certyfikat nr 582/B/2022, Certyfikat nr 582/A/2022



Certyfikat nr W-91/9/2020



Miranda Sp. z o.o.
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100
fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl
miranda@miranda.pl

LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000135145; NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089763; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN
mBank S.A. 71 1140 1993 0000 5315 4000 1001