

## TECHNISCHE DATEN DES GEWEBES DECK

| V.T                             | 1                          |                   |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <*                              | TECHNISCHE DATEN           |                   |
| BEZEICHNUNG                     | SPEZIFIKATION              | NORM              |
| Art des Materials               | GEWEBE PES 100%            | PN-P 04604        |
| Bezeichnung des Materials       | <b>DECK</b><br>205437 AN/T |                   |
| Masse der Oberfläche (g/m2)     | 238±12                     | PN-EN ISO 3801    |
| Dicke (mm)                      | 0,50 mm                    | PN-EN ISO 5084    |
| Breite (cm)                     | 160                        | PN-EN 1773        |
| Bruchkraft (N) (Längsrichtung)  | ≥ 2000                     | PN-EN ISO 13934-1 |
| Reißkraft (N) (Querrichtung)    | ≥ 1800                     | PN-EN ISO 13934-1 |
| Abrisskraft (N) (Längsrichtung) | ≥ 70                       | PN-EN ISO 13937-2 |
| Abrisskraft (N) (Querrichtung)  | ≥ 80                       | PN-EN ISO 13937-2 |
| Brandklassifizierung            | -                          |                   |
| Luftdurchlässigkeit             | -                          | PN-EN ISO 9237    |
| Nahtverschiebung (mm)           | ≤ 6 (400N)                 | PN-EN ISO 13936-2 |
| (Kette/Schuss)                  | ≤ 6 (400N)                 | PN-EN ISO 13936-2 |
| 0.0                             | DRUCK DATEN                |                   |
| DRUCK ART                       | ZWECK                      | BEMERKUNGEN       |
| SUBLIMATION TRANSFER            | JA                         |                   |

Die angegebenen technischen Werte sind Durchschnittswerte mit einer Toleranz von +/- 5% und sind das Ergebnis von Labortests oder technischen Berechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen/Vorschriften. Unsere Produkte werden ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und unterliegen daher einer ständigen Weiterentwicklung. Miranda Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit zu ändern, und es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob die von ihm verwendeten Daten aktuell sind. Der Kunde ist für die korrekte Verwendung des Stoffes entsprechend seinem Verwendungszweck verantwortlich. Miranda Sp. z o.o. haftet nicht für Fehler, die sich aus der Montage, der Inbetriebnahme und der Verwendung des gelieferten Mediums ergeben, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck und der empfohlenen Druckart entsprechen.











Miranda Sp. z o.o. ul. Jedwabnicza 1

62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111

www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP

Rejestr przedsiębiorców: Sad Rejopówy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000135145 NIP: 668-17-12-330; REGON: 311089769; Kapitał zakładowy: 8 824 200 PLN mBank S.A. 71/1140 1993 0000 5315 4000 1001