

## TECHNISCHE PARAMETER DES GEWIRKES DEKOR 160 FR

	130	
TECHNISCHE DATEN		
SPEZIFIKATION	NORM	
GEWIRKE PES 100%	PN-P 04604	
<b>DEKOR 160 FR</b> 101665 BC/WPL D/OG	130	
160±10	PN-EN ISO 3801	
0,30	PN-EN ISO 5084	
105, 160, 320	PN-EN 1773	
≥ 300	PN-EN ISO 13934-1	
≥ 650	PN-EN ISO 13934-1	
≥ 13	PN-EN ISO 13937-2	
≥ 20	PN-EN ISO 13937-2	
B1, M1		
-	PN-EN ISO 9237	
	SPEZIFIKATION  GEWIRKE PES 100%  DEKOR 160 FR 101665 BC/WPL D/OG  160±10  0,30  105, 160, 320  ≥ 300  ≥ 650  ≥ 13  ≥ 20	

	DRUCK DATEN	1101
DRUCK ART	ZWECK	BEMERKUNGEN
SUBLIMATION DIREKT	JA	-

Die angegebenen technischen Werte sind Durchschnittswerte mit einer Toleranz von +/- 5% und sind das Ergebnis von Labortests oder technischen Berechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen/Vorschriften. Unsere Produkte werden ständig an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und unterliegen daher einer ständigen Weiterentwicklung. Miranda Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit zu ändern, und es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob die von ihm verwendeten Daten aktuell sind. Der Kunde ist für die korrekte Verwendung des Stoffes entsprechend seinem Verwendungszweck verantwortlich. Miranda Sp. z o.o. haftet nicht für Fehler, die sich aus der Montage, der Inbetriebnahme und der Verwendung des gelieferten Mediums ergeben, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck und der empfohlenen Druckart entsprechen.











Miranda Sp. z o.o. te ul. Jedwabnicza 1 fa 62-700 Turek

tel.: +48 63 28 00 100 fax: +48 63 28 00 111 www.miranda.pl miranda@miranda.pl LUBAWAGROUP

